



Carbon Spering

Gewebe - Harze - Zubehör

Breite Hecke 1 · D-59077 Hamm
Tel.: +49 (0) 2381 370 537 8
Fax: +49 (0) 2381 370 537 9
www.carbon-spering.de
info@carbon-spering.de

Epoxi-System E25L

Laminierharzsystem

Das Epoxi-System E25L ist eine ungefüllte, niedrigviskose 2-Komponenten Kombination von Harz und Härter mit mittlerer Verarbeitungszeit.

Eigenschaften und Einsatzgebiet:

Sehr gute Benetzung der Verstärkungsfaser
Bildet klare, klebfreie Oberfläche
Kalthärtend, bei Raumtemperatur endformbar

Als Tränk- und Laminierharzsystem einsetzbar
Bindemittel für Faserstoffe zur Formteilerstellung
Erstellung von Feingewebe-Laminaten
Oberflächenversiegelung

Verarbeitungsdaten:	
Mischungsverhältnis (Gewichtsanteile)	100 Teile Harz / 60 Teile Härter
Mischungsverhältnis (Volumenanteile)	100 Teile Harz / 66 Teile Härter
Mischungsviskosität	mittelviskos
Topfzeit (Verarbeitungszeit) 20°C	25 min (100 g)
Endformbar	24 h (20°C)
Endfest	7 d (20°C)
Verarbeitungstemperatur (optimal)	15 °C – 25 °C

Physikalische Daten / Rohzustand:	Wert	Einheit	Prüfmethode
Viskosität Harz	900	mPa * s	DIN 16945
Viskosität Härter	600	mPa * s	DIN 16945

Physikalische Daten / Härtungszustand:	Wert	Einheit	Prüfmethode
Zugfestigkeit	50	N/mm ²	DIN 53455
Dehnung	3 – 4	%	DIN 53455
Biegefestigkeit	80 – 85	N/mm ²	DIN 53452
E-Modul	2,5 – 3	kN/mm ²	DIN 53452

Physikalische Daten ermittelt am ungefüllten Probekörper. Härtung erfolgte 7d bei 23°C

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.

Revision 10/2008